

# Candor

## 365 Hoogglans SB



### Omschrijving

Candor 365 Hoogglanslak SB.S neldrogende 1-K hoogglanzende aflak die ook bij lagere temperaturen te verwerken is. (0 – 20°C). Zeer goede dekking en vloeiing, hoge glansreflectie, goede buitenduurzaamheid en relatief snelle droging bij lage omgevingstemperaturen. Gemodificeerd met een drietal bindmiddelen en een licht-

### Toepassing

Candor 365 Hoogglanslak SB. Voor- en aflak van geveltimmerwerk, wat op de juiste wijze is voorbehandeld. Ook geschikt op kunststof en metaalachtige ondergronden, die met de juiste primer is voorzien.

### Voorbehandeling

- Losse delen geheel verwijderen.
- Ondergrond reinigen/ontvetten met Azet Expo.
- Nawassen met schoon water.
- Kale delen 2 x gronden met Grondlak Excellent.
- Ondergrond schuren en stofvrij maken.

### Verwerking

Candor 365 Hoogglanslak SB vóór gebruik goed op-roeren. Na gebruik de verpakking goed sluiten. Onder extreme weersomstandigheden kan de AV-verharder gedoseerd worden, dit benadeelt helaas wel het glansbehoud op lange termijn. Onderhoudsintervallen tot ca. 8 jaar mogelijk. Dit is uiteraard afhankelijk van de situering, houtsoort/ondergrond, verfsysteem, kleur, kwaliteit binnen schilderwerk en beglazingssysteem. Voor meer informatie zie T.I.-blad.

### Technische gegevens

Verwerkingsvoorwaarden:	Max. 90% relatieve luchtvochtigheid na de kleefvrije drogingsperiode. Ook bij lagere temperaturen (>0°C) te verwerken. De ondergrondtemperatuur dient tenminste 3°C. boven het dauwpunt te liggen.
Vaste stof gehalte:	ca. 75 massa-%, max. 300 g VOS p/l.(wit)
Laagdikte:	droog ± 40 micrometer, nat ± 60 micrometer
Verdunning:	evt. met 2% aromaatvrije terpentine
Verwerkingsgereedschap:	met kwast, lakroller en spuitapparaat.
Rendement:	ca. 14 m <sup>2</sup> per ltr.
Kleefvrij:	na 4-6 uur
Overschilderbaar :	na 24 uur

### Praktische informatie

Reiniging gereedschap:	met terpentine direct na gebruik.
Opslag:	koel en droog
Houdbaarheid:	2 jaar in ongeopende originele verpakking.
Verpakking:	1 en 2½ liter blikken
Kleur:	wit en vrijwel alle kleuren via het Azet kleurmengsysteem
Veiligheid:	raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Candor 365 Hoogglanslak SB.

Deze uitgave vervangt eventueel eerder verschenen technische informatiebladen van dit produkt. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden op grond van de gegevens uit deze technische produktinformatie omdat de toepassing, de verwerking en de omstandigheden bij aanbrengen van dit produkt veelal buiten onze beoordeling valt.