

Candor Hoogglanslak SB



Omschrijving

Candor Hoogglanslak SB is een hoogwaardige aflak op basis van een speciaal ontwikkeld alkydhars bindmiddel. Een belangrijke eigenschap van deze aflak is het lange glansbehoud. Candor Hoogglanslak SB beschermt de ondergrond vele jaren tegen alle weersinvloeden.

Toepassing

Candor Hoogglanslak SB wordt buiten toegepast op ondergronden van hout en metaal die voorzien zijn van een geschikte grondlak en op goed hechtende oude alkydhars verflagen. Gebruik van Candor Grondlak Excellent als basis voor het verfsysteem zorgt voor een optimaal eindresultaat en een grote duurzaamheid.

Voorbehandeling

- Losse delen geheel verwijderen.
- Ondergrond reinigen/ontvetten met Azet Expo.
- Nawassen met schoon water.
- Kale delen 2 x gronden met Grondlak Excellent.
- Ondergrond schuren en stofvrij maken.

Verwerking

Candor Hoogglanslak SB aanbrengen op een droge ondergrond. Het product voor gebruik goed roeren. Geadviseerde natte laagdikte is 60-70 micrometer. Te geringe of te hoge laagdikte kan nadelig zijn voor de glansgraad en schroeiing of andere gebreken in de droge verlaag veroorzaken.

Candor Hoogglanslak SB wordt bij voorkeur onverdund verwerkt. Eenmalig mag maximaal 2% aromaatvrije terpentijn als verdunning worden toegevoegd. Meer of vaker verdunnen is nadelig voor de verwerking en voor de uiteindelijke glansgraad.

Technische gegevens

Verwerkingsvoorwaarden:	omgevingstemperatuur minimaal 10°C /R.V. < 80% vochtgehalte in het hout < 18%
Vaste stof gehalte:	70% (gewicht)
Laagdikte:	droog ± 42 micrometer, nat ± 60 micrometer
Verdunning:	evt. met 2% aromaatvrije terpentijn
Verwerkingsgereedschap:	kwast of kortharige lakroller
Rendement:	14 m ² per liter
Stofdroog:	na 3 uur
Overschilderbaar :	na 24 uur

Praktische informatie

Reiniging gereedschap:	met terpentijn direct na gebruik.
Opslag:	koel en droog
Houdbaarheid:	2 jaar in ongeopende originele verpakking.
Verpakking:	0,5 - 1 - 2½ liter blikken
Kleur:	wit en vrijwel alle kleuren via het Azet kleurmengsysteem
Veiligheid:	raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Candor Hoogglanslak SB.

Deze uitgave vervangt eventueel eerder verschenen technische informatiebladen van dit produkt. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden op grond van de gegevens uit deze technische produktinformatie omdat de toepassing, de verwerking en de omstandigheden bij aanbrengen van dit produkt veelal buiten onze beoordeling valt.