



## Omschrijving

Candor Snelgrond is een sneldrogende, vochtregulerende grondverf op basis van alkydhars. Deze snelgrond is een hoogvullende, snel overschilderbare en goed schuurbare grondverf voor buiten. Candor Snelgrond is al na 3 uur overschilderbaar met zowel synthetische aflakken als met watergedragen aflakken.

## Toepassing

Candor Snelgrond wordt toegepast op kaal hout en op oude intacte alkydhars verflagen. De grondverf laat zich prettig verwerken en heeft een uitstekende vloeïng waardoor u minder hoeft te schuren. Snelgrond vormt de optimale basis voor vrijwel alle afwerkklagen.

## Voorbehandeling

- Losse delen geheel verwijderen.
- Ondergrond reinigen / ontvetten met Azet Expo.
- Nawassen met schoon water.
- Ondergrond mat schuren en stofvrij maken.

## Verwerking

Candor Snelgrond wordt aangebracht op een droge ondergrond. Het product voor gebruik goed roeren. Op kaal hout 2 lagen aanbrengen. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier.

## Technische gegevens

Verwerkingsvoorwaarden:	omgevingstemperatuur minimaal 5°C /R.V. < 80% vochtgehalte in het hout < 18%
Vaste stof gehalte:	± 55% (vol.)
Laagdikte:	droog ± 40 micrometer / nat ± 80 micrometer
Verdunning:	terpentine
Verwerkingsgereedschap:	kwast - niet verdunnen kortharige lakroller - niet verdunnen Aircoat spuit - evt. 3 - 5 % verdunnen
Rendement:	12 m <sup>2</sup> per liter
Stofdroog:	na 30 minuten
Overschilderbaar:	na 3 uur

## Praktische informatie

Reiniging gereedschap:	met terpentine direct na gebruik.
Opslag:	koel en droog
Houdbaarheid:	2 jaar in ongeopende originele verpakking.
Verpakking:	1 en 2½ liter blikken
Kleur:	vrijwel alle kleuren
Veiligheid:	raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Candor Snelgrond.

Deze uitgave vervangt eventueel eerder verschenen technische informatiebladen van dit produkt. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden op grond van de gegevens uit deze technische produktinformatie omdat de toepassing, de verwerking en de omstandigheden bij aanbrengen van dit produkt veelal buiten onze beoordeling valt.