



## **Omschrijving**

Azet Continu Clean is een matte zeer goed reinigbare muurverf op basis van een kunstharisdispersie. Deze muurverf is eenvoudig verwerkbaar met roller en Airless/Aircoat spuitapparatuur. Azet Continu Clean heeft een zeer goede dekking. Blijft ook mooi mat na reiniging.

## **Toepassing**

Azet Continu Clean wordt binnen toegepast op wanden en plafonds die vaak en intensief gereinigd moeten worden. Denk hierbij aan keukens, scholen, horeca en andere intensief gebruikte ruimtes. Geschikte ondergronden zijn oa. oude muurverflagen, pleisterwerk, beton, metselwerk, gipsplaat en glasweefsel.

## **Voorbehandeling**

- Losse delen en bladders geheel verwijderen.
- Poederende, vuile en vette ondergronden wassen met Azet Expo.
- Zuigende en 'licht poederende' ondergronden moeten worden voorbehandeld met Azet Grondering W of Azet Voorstrijk Dekkend.

## **Verwerking**

Azet Continu Clean wordt aangebracht op een droge ondergrond. Goed roeren en eventueel verdunnen met schoon water.

## **Reinigingsvoorschrift**

Azet continu clean is een optimaal reinigbare, extra matte muurverf op basis van een speciale bindmiddelcombinatie. De droge verflaag heeft een afparend effect voor verminderde vuilaanhang en is blijvend mat na reinigen. Optimale reinigbaarheid is bereikt na volledige doorharding van 30 dagen.

De meest voorkomende verontreinigingen zijn gemakkelijk en goed te verwijderen met voldoende schoon, lauwwarm water, eventueel met een milde zeep of afwasmiddel. Gebruik een schone niet schurende spons, laat het oppervlak middels uitdamping van het water drogen. Eventueel is het mogelijk het oppervlak met voldoende lauwwarm water na te wassen om zeepresten te verwijderen, laat het oppervlak middels uitdamping van het water drogen.



## **Technische gegevens**

Verwerkingsvoorwaarden:	omgevings- en ondergrondtemperatuur minimaal 6°C	
Verdunning:	schoon water tot max. 10%	
Verwerkingsgereedschap:	kwast of vachtroller	
	Airless spuit -	Airmix/Aircoat
	- nozzle 0,017"-0,019"	- nozzle 0,015"-0,019"
	- druk ca. 180 bar	- druk ca. 125 bar
		- luchtdruk ca. 1 ½ bar
Rendement	: 6-8 m <sup>2</sup> per liter	
Droogtijd	: 1 uur	
Overschilderbaar	: na 6 uur	
Volgens EN 13300	: Schrobvastheid klasse 1, bij een rendement van 7m <sup>2</sup> / ltr.	

## **Praktische informatie**

Reiniging gereedschap	: met water direct na gebruik
Opslag	: vorstvrij
Houdbaarheid	: minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking
Verpakking	: 5 en 10 liter emmers
Kleur	: wit en lichte kleuren
Veiligheid	: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Continu Clean.