

Integra Hechtprimer



Omschrijving

Integra Hechtprimer is een watergedragen primer op basis van een gecombineerd alkyd/acrylaat bindmiddel. Deze primer hecht uitstekend op vrijwel alle ondergronden. Overschilderbaar met watergedragen en oplosmiddel houdende lakken.

Toepassing

Integra Hechtprimer wordt binnen en buiten toegepast op ondergronden waar een normale grondlak doorgaans onvoldoende hecht. Geschikte ondergronden zijn o.a. asbestcement, metaal, zink, aluminium, hard pvc, tegels en glas. (Niet geschikt voor geanoniseerd aluminium, polypropyleen en polyethyleen).

Voorbehandeling

- Slecht hechtende oude verflagen verwijderen.
- Ondergrond reinigen / ontvetten met Azet Expo.
- Nawassen met schoon water.
- Ondergrond mat schuren en stofvrij maken.

Verwerking

Voor gebruik goed roeren. Het aanbrengen van de geadviseerde laagdikte zorgt voor een optimale vloeijing. Azet Integra Hechtprimer bereikt de optimale hechting na \pm 5 dagen droging. De primer is echter als na 3 uur overschilderbaar met watergedragen lakken en na 16 uur met oplosmiddelhoudende producten. De droogtijd (en dus de overschilderbaarheid) kan aanzienlijk worden verlengd door een lage temperatuur of de toepassing van een donkere kleur.

Technische gegevens

Verwerkingsvoorwaarden:	omgevingstemperatuur minimaal 10°C max, 30°C /R.V. < 85% vochtgehalte in het hout < 20%
Vast stof gehalte:	57% (gewicht)
Laagdikte:	droog 25-35 micrometer, nat 50-60 micrometer
Verdunning:	met schoon water, maximaal 5% (spuit)
Verwerkingsgereedschap:	acryl-kwast, kortharige lakroller of Aircoat spuit - spuitdruk 50-70 bar - spuitnozzle 0,09—0,011 inch - luchtdruk 2½ bar
Rendement:	10 m ² per liter
Stofdroog:	na 1 uur
Overschilderbaar :	na 3 uur met watergedragen lakken en na 16 uur met oplosmiddelhoudende lakken

Praktische informatie

Reiniging gereedschap:	met water en zeep direct na gebruik.
Opslag:	vorstvrij bewaren.
Houdbaarheid:	minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking.
Verpakking:	1 en 2½ liter blikken.
Kleur:	wit en vrijwel alle kleuren via het Azet kleurmengsysteem.
Veiligheid:	raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Integra Hechtprimer.

Deze uitgave vervangt eventueel eerder verschenen technische informatiebladen van dit produkt. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden op grond van de gegevens uit deze technische produktinformatie omdat de toepassing, de verwerking en de omstandigheden bij aanbrengen van dit produkt veelal buiten onze beoordeling valt.