



Omschrijving

Integra Isogron is een watergedragen primer voor het isoleren van o.a. inhoudstoffen van hout, noesten, droge watervlekken, roetvlekken en nicotine.

Toepassing

Integra Isogron wordt o.a. toegepast op OSB, underlayment platen, tropische houtsoorten, stucwerk en oude muurverflagen. Isogron mag binnen en buiten worden toegepast.

Voorbehandeling

- Slecht hechtende oude verflagen verwijderen.
- Ondergrond reinigen / ontvetten met Azet Expo.
- Nawassen met schoon water.

Verwerking

Meestal is één onverdunde laag toereikend. Om de inhoudstoffen van sommige tropische houtsoorten te isoleren is het soms noodzakelijk om twee onverdunde lagen aan te brengen. Op stucwerk of muurverf met extreme nicotine vervuiling adviseren wij de Isogron af te werken met een laag Azet Aqua Inova. Bij lichtere nicotine vervuiling kan de Isogron afgewerkt worden met Azet Coat.

Ondergronden van hout kunnen na het aanbrengen van de Isogron binnen worden afgewerkt met één of twee lagen Integra (zijde)glanslak.

Na droging van de Isogron lijken er soms nog verontreinigingen 'door te slaan'. In de meeste gevallen zijn deze zichtbare verontreinigingen uit de ondergrond voldoende geïsoleerd en zullen deze niet meer zichtbaar zijn na het aanbrengen van de afwerklaag. Dit kan alleen proefondervindelijk worden getest.

Technische gegevens

Verwerkingsvoorwaarden:	omgevingstemperatuur minimaal 7°C max. 30°C /Relatieve luchtvochtigheid max. 85%
Vast stof gehalte:	ca. 35 % (gewicht)
Laagdikte:	droog 35 micrometer, nat 100 micrometer
Verwerkingsgereedschap:	acryl-kwast, kortharige lakroller of Aircoat spuit
Verdunning:	met schoon water, maximaal 5% (spuit) LET OP: na verdunning verliest de Isogron haar isolerend vermogen.
Glansgraad:	mat / zijdemat
Rendement:	6-9 m ² per liter
Stofdroog:	na 1-2 uur
Overschilderbaar :	na 4 uur

Praktische informatie

Reiniging gereedschap:	met water en zeep direct na gebruik.
Opslag:	vorstvrij bewaren.
Houdbaarheid:	minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking.
Verpakking:	2½ liter blikken.
Kleur:	wit en lichte kleuren via het Azet kleurmengsysteem.
Veiligheid:	raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Integra Isogron.

Deze uitgave vervangt eventueel eerder verschenen technische informatiebladen van dit produkt. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden op grond van de gegevens uit deze technische produktinformatie omdat de toepassing, de verwerking en de omstandigheden bij aanbrengen van dit produkt veelal buiten onze beoordeling valt.