

Integra

Spray ZG PU/AC

Omschrijving

Integra Spray ZG PU/AC is een watergedragen aflak spray op basis van een polyurethaan/acrylaat bindmiddel. Deze aflak laat zich goed verwerken met Aircoat/Airmix spuitapparatuur. Is slijtvast en niet vergelend.

Toepassing

Integra Spray ZG aflak voor een minder milieubelastende eindlaag op een voorbehandelde ondergrond van hout, staal, kunststof e.d. toepassen op oude alkydverf ondergrond, op Integra grondlak of Integra hechtprimer.

Verwerking

Voor gebruik goed roeren. Het hout dient voor het schilderen goed droog te zijn. Het aanbrengen van de geadviseerde laagdikte zorgt voor een optimale vloeïng. Deze lak is speciaal ingesteld voor verwerking met Aircoat/Airmix spuitapparatuur. Een natte laagdikte van 100 µm zorgt voor een mooie vloeïng. In sommige gevallen is het mogelijk een grotere laagdikte (tot 200 µm) aan te brengen.

Voorbehandeling

- Slecht hechtende oude verflagen verwijderen.
- Ondergrond reinigen/ontvetten met Azet Expo.
- Nawassen met schoon water.
- Kale delen gronden.
- Ondergrond mat schuren en stofvrij maken.

Technische gegevens

Verwerkingsvoorwaarden	: omgevingstemperatuur bij 15° en max. 24°C:
Vast stof gehalte	: ca. 37 gewicht%
Laagdikte	: droog: 35 - 40 micrometer = nat 80 - 100 micrometer
Verdunning	: met schoon water max. 3%
Verwerkingsgereedschap	: Aircoat/Airmix spuit - spuitdruk 50-70 bar - spuitnozzle 0,011—0,013 inch - luchtdruk 1,5-2 bar
Rendement	: 10-12 m2 per ltr bij 80/100 µm natte verffilm.
Stofdroog	: stofdroog na ca. 30 minuten (bij 20°C, 90 µm nat en 65% RV)
Overschilderbaar	: over(spuite)schilderbaar na ca. 4 - 5 uur

Praktische informatie

Reiniging gereedschap	: met water en zeep direct na gebruik.
Opslag	: Vorstvrij bewaren.
Houdbaarheid	: minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking.
Verpakking	: 2½ liter
Kleur	: wit en vrijwel alle kleuren via het Azet kleurmengsysteem.
Veiligheid	: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Integra Spray ZG PU/AC

Deze uitgave vervangt eventueel eerder verschenen technische informatiebladen van dit produkt. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden op grond van de gegevens uit deze technische produktinformatie omdat de toepassing, de verwerking en de omstandigheden bij aanbrengen van dit produkt veelal buiten onze beoordeling valt.