



Omschrijving

Azet Pictormat is een waterverdunbare muurverf op basis van een gesilaniseerde acrylaatdispersie. Eenmaal op de ondergrond wordt een weerbestendige siliconenhars gevormd. Een bijzonder kenmerk van deze muurverf is het zeer hydrofobe (waterafstotende) karakter terwijl de muurverflaag zeer waterdampdoorlatend is.

De bijzondere combinatie van bindmiddelen zorgt ervoor dat de muurverf vrijwel geen vocht opneemt en het vocht in de ondergrond kan verdampen wat resulteert in drie unieke productvoordelen die kenmerkend zijn voor Azet Pictormat.

1. De gevel wordt nauwelijks nat en is dus na een regenbui ook weer zeer snel droog zodat dat algen, mos en schimmels vrijwel geen mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen.
2. Gevels die behandeld zijn met Azet Pictormat blijven langer schoon. De bijzondere oppervlaktestructuur van de muurverf zorgt ervoor dat vuildeeltjes en waterdruppels nauwelijks hechten aan de gevel. Regendruppels rollen als pareltjes langs de gevel en nemen de vuildeeltje met zich mee.
3. Een ander voordeel van het ademende en waterafstotende karakter van de muurverf is dat "bladderen" als gevolg van vocht onder de verflaag vrijwel niet voorkomt.

Azet Pictormat is bovendien alkaliresistent, UV bestendig, spanningsarm en heeft een hoog dekkende vermogen.

Toepassing

Azet Pictormat wordt buiten toegepast op ondergronden waar een afwerking is gewenst die mat en ademend is en die de ondergrond droog en schoon houdt. Ondergronden die o.a. geschikt zijn om met deze muurverf behandeld te worden zijn: beton, metselwerk, oude silicaat en dispersie muurverflagen, kunsthars sierpleisters, etc. Vooral aan de regenzijde komen de bijzondere eigenschappen van dit product optimaal tot zijn recht.

Binnen wordt Pictormat ingezet op plaatsen waar een grote dampdoorlaatbaarheid van de muurverf van belang is, bijvoorbeeld in kelders. Azet Pictormat mag niet toegepast worden op elastische en/of zeer thermoplastische ondergronden zoals scheuroverbruggende verfsystemen.

Ondergrond voorbehandeling

- Losse delen en bladders geheel verwijderen.
- Poederende, vuile en vette ondergronden wassen met Azet Expo.
- Noodzakelijke reparaties uitvoeren en deze goed laten drogen.
- Sterk zuigende en/of poederende ondergronden en reparatieplekken eerst voorzien van een laag Azet Grondering W.

Verwerking

Azet Pictormat wordt aangebracht op een droge en schone ondergrond.

Twee lagen Pictormat aanbrengen met een droogtijd tussen de twee lagen van minimaal 12 uur. Indien de temperatuur laag is en de luchtvochtigheid hoog, dan dient u een aanzienlijk langere droogtijd in acht te nemen.



Technische gegevens

Verwerkingsvoorwaarden	: omgevingstemperatuur minimaal 7°C ondergrondtemperatuur minimaal 7°C
Verdunning	: water
Verwerkingsgereedschap	: kwast/roller - 1 ^e laag maximaal 10% verdunnen : airless-spuit - maximaal 10% verdunnen - nozzle 0,021" - druk minimaal 150 – 200 bar
Toevoegingen	: Azet Pictormat mag met geen enkel ander product gemengd worden
Rendement	: 5 - 6 m ² per liter
Overschilderbaar	: na 6 uur

Praktische informatie

Reiniging gereedschap	: met water direct na gebruik
Opslag	: koel maar wel vorstvrij
Houdbaarheid	: minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking
Verpakking	: emmers van 5 en 10 liter
Kleur	: leverbaar in wit en lichte kleuren (kleuren vóór de verwerking controleren); dit product dient altijd door uw leverancier op kleur te worden gemaakt
Veiligheid	: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Pictormat