



## Omschrijving

Azet Project Tex is een matte, schrobvaste muurverf. Op basis van een acrylaatdispersie. Deze muurverf is eenvoudig verwerkbaar met roller en met Airless / Aircoat spuitapparatuur. Azet Project Tex heeft een prima dekking.

## Toepassing

Azet Project Tex wordt binnen toegepast op wanden en plafonds van o.a. stukadoorwerk, gipskartonplaten, glasweefsel, metselwerk en beton. Zuigende of 'licht poederende' ondergronden moeten worden voorbehandeld met Azet Grondering W of Azet Voorstrijk Dekkend.

## Voorbehandeling

- Losse delen en bladders geheel verwijderen.
- Poederende, vuile en vette ondergronden wassen met Azet Expo en/of voorbereiden met Azet Gronderig W of Azet Dekkende Voorstrijk.
- Oude veegvaste muurverflagen afwassen tot deze niet meer afgeven.

## Verwerking

Azet Project Tex wordt aangebracht op een droge ondergrond. Sterk zuigende ondergronden en reparatieplekken voorstrijken met Grondering W of Azet Dekkende Voorstrijk. De ondergrond afwerken met 1 of 2 lagen Azet Project Tex.

## Technische gegevens

**Verwerkingsvoorwaarden:** **omgevings- en ondergrondtemperatuur minimaal 6°C**

Verdunning: eventueel tot 5% met water

Verwerkingsgereedschap: kwast, vachtroller max 5% verdunnen  
Airless spuit - 5 tot 10 % verdunnen  
- nozzle nozzle 0,018"  
- druk 150 bar

Rendement : 6 - 8 m<sup>2</sup> per liter

Droogtijd : 1 uur

Overschilderbaar : na 6 uur

Volgens EN 13300 : Schrobvastheid klasse 3, Dekvermogen klasse 1 bij een rendement van 7 m<sup>2</sup>/litr.

## Praktische informatie

Reiniging gereedschap : met water direct na gebruik

Opslag : vorstvrij

Houdbaarheid : minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking

Verpakking : 10 liter emmers

Kleur : leverbaar in wit en lichte kleuren (kleuren vóór de verwerking controleren)

Veiligheid : raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Project Tex.

Deze uitgave vervangt eventueel eerder verschenen technische informatiebladen van dit produkt. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden op grond van de gegevens uit deze technische produktinformatie omdat de toepassing, de verwerking en de omstandigheden bij aanbrengen van dit produkt veelal buiten onze beoordeling valt.