

Candor High Gloss P3



Omschrijving

Candor High Gloss P3 is een hoogglans aflat van uitzonderlijke kwaliteit op basis van een speciale combinatie van alkydharsen. De soepele verwerking en fantastische dekking garanderen een hoogglans eindresultaat met een extreem lange buitenduurzaamheid. De goede doordroging bij lagere temperaturen maakt Candor High Gloss P3 geschikt voor verwerking gedurende vrijwel ieder seizoen.

Biobased* Bij de productie van de P3 High Gloss wordt voor bijna de helft gebruik gemaakt van grondstoffen op basis van jonge koolstof van plantaardige oorsprong.

Toepassing

Candor High Gloss P3 wordt buiten toegepast op ondergronden van hout en metaal die voorzien zijn van een geschikte grondlak en op goed hechtende oude alkydhars verflagen. Gebruik van Candor Perfect Primer P3 als basis voor het verfsysteem zorgt voor een optimaal eindresultaat en een grote buiten duurzaamheid.

Voorbehandeling

- Losse delen geheel verwijderen.
- Ondergrond reinigen/ontvetten met Azet Expo.
- Nawassen met schoon water.
- Ondergrond schuren met korrel 240-280
- Kale delen/reparaties gronden met Perfect Primer P3 en na doordroging licht schuren.
- Eventueel het gehele oppervlak overgronden met Perfect Primer P3 en na doordroging licht schuren met korrel 280.

Verwerking

Candor High Gloss P3 wordt aangebracht op een droge ondergrond. Het product voor gebruik goed roeren.

Geadviseerde natte laagdikte is 60-70 micrometer.

Een te geringe of te hoge laagdikte kan nadelig zijn voor de glansgraad en schroeiing of andere gebreken in de droge verflaag veroorzaken.

Candor High Gloss P3 wordt bij voorkeur onverdund verwerkt. Eenmalig mag maximaal 2% aromaat vrije terpentijn als verdunning worden toegevoegd. Meer of vaker verdunnen is nadelig voor de verwerking en voor de uiteindelijke glansgraad.

Technische gegevens

Verwerkingsvoorwaarden:	omgevingstemperatuur minimaal 10°C /R.V. < 80% vochtgehalte in het hout < 18%
Vaste stof gehalte:	70% (volume)
Laagdikte:	droog 40-45 micrometer bij een natte laagdikte van 60-70 micrometer
Verdunning:	eventueel eenmalig met 2% aromaat vrije terpentijn
Verwerkingsgereedschap:	kwast of kortharige lakroller
Rendement:	14 m ² per liter
Stofdroog:	na 3 uur
Overschilderbaar :	na 20 uur

Deze uitgave vervangt eventueel eerder verschenen technische informatiebladen van dit product. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden op grond van de gegevens uit deze technische productinformatie omdat de toepassing, de verwerking en de omstandigheden bij aanbrengen van dit product veelal buiten onze beoordeling valt.

Candor High Gloss P3



Praktische informatie

Reiniging gereedschap:	met terpentine direct na gebruik.
Opslag:	koel en droog
Houdbaarheid:	2 jaar in ongeopende originele verpakking.
Verpakking:	1 - 2½ liter blikken
Kleur:	wit en vrijwel alle kleuren via het Azet kleurmengsysteem
Veiligheid:	raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Candor High Gloss P3.

* *Bij de productie van de P3 lak en primer wordt voor bijna de helft gebruik gemaakt van grondstoffen die gemaakt zijn op basis van jonge koolstof, van plantaardige oorsprong. Het CO₂-gehalte dat vrijkomt aan het einde van de levens-cyclus van het biomateriaal (door biologische afbraak of verbranding) komt overeen met het gehalte*

dat werd geabsorbeerd door de planten waarvan het bio-materiaal gemaakt is.



BIOBASED