

# Candor Perfect Primer P3



## Omschrijving

Candor Perfect Primer P3 is een grondlak / voorlak op basis van een speciale combinatie van alkydharsen. Door deze primer van uitzonderlijke kwaliteit toe te passen onder de Candor High Gloss P3 wordt een optimale glans en buiten-duurzaamheid bereikt.

**Biobased\*** Bij de productie van de P3 primer wordt voor bijna de helft gebruik gemaakt van grondstoffen op basis van jonge koolstof van plantaardige oorsprong.

## Toepassing

Candor Perfect Primer P3 wordt voornamelijk buiten toegepast op kaal hout en op goed hechtende, oude alkydhars (grond-)verflagen. Perfect Primer P3 kan ook als overstaan grondlak worden ingezet.

## Voorbehandeling

- Losse delen geheel verwijderen.
- Ondergrond reinigen/ontvetten met Azet Expo.
- Nawassen met schoon water.
- Ondergrond schuren met korrel 240-280
- Eventuele reparaties in de ondergrond uitvoeren en na uitharding schuren.

## Verwerking

Candor Perfect Primer P3 wordt aangebracht op een droge ondergrond. Het product voor gebruik goed roeren.

Op kaal hout twee lagen primer aanbrengen en tussen de lagen licht schuren. Op oude alkydhars verflagen volstaat één laag Perfect Primer als 'voorlak'. De primer na doordroging altijd licht schuren met korrel 280.

## Geadviseerde natte laagdikte is 60-70 micrometer.

Een te geringe of te hoge laagdikte kan nadelig zijn voor de glansgraad en schroeiing of andere gebreken in de droge verflaag veroorzaken.

Candor High Gloss P3 wordt bij voorkeur onverdund verwerkt. Eenmalig mag maximaal 2% aromaat vrije terpentine als verdunning worden toegevoegd. Meer of vaker verdunnen is nadelig voor de verwerking en voor de uiteindelijke glansgraad.

## Technische gegevens

Verwerkingsvoorwaarden:	omgevingstemperatuur minimaal 10°C /R.V. < 80% vochtgehalte in het hout < 18%
Vaste stof gehalte:	70% (volume)
Laagdikte:	droog 40-45 micrometer bij een natte laagdikte van 60-70 micrometer
Verdunning:	eventueel eenmalig met 2% aromaat vrije terpentine
Verwerkingsgereedschap:	kwast of kortharige lakroller
Rendement:	14 m <sup>2</sup> per liter
Stofdroog:	na 3 uur
Overschilderbaar :	na 20 uur

Deze uitgave vervangt eventueel eerder verschenen technische informatiebladen van dit produkt. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden op grond van de gegevens uit deze technische produktinformatie omdat de toepassing, de verwerking en de omstandigheden bij aanbrengen van dit produkt veelal buiten onze beoordeling valt.

# Candor

## Perfect Primer P3



### **Praktische informatie**

Reiniging gereedschap:	met terpentine direct na gebruik.
Opslag:	koel en droog
Houdbaarheid:	2 jaar in ongeopende originele verpakking.
Verpakking:	1 en 2½ liter blikken
Kleur:	wit en vrijwel alle kleuren via het Azet kleurmengsysteem
Veiligheid:	raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Candor Perfect Primer P3.

\* *Bij de productie van de P3 lak en primer wordt voor bijna de helft gebruik gemaakt van grondstoffen die gemaakt zijn op basis van jonge koolstof, van plantaardige oorsprong. Het CO2-gehalte dat vrijkomt aan het einde van de levens-cyclus van het biomateriaal (door biologische afbraak of verbranding) komt overeen met het gehalte*

*dat werd geabsorbeerd door de planten waarvan het bio-materiaal gemaakt is.*



**BIOBASED**