

SPRAY MAT S1

Een matte hoogwaardige plafond- en muurverf op basis van een acrylaatdispersie. De muurverf is speciaal ontwikkeld voor (Airless) spuitapplicatie. Azet Spray Mat S1 is 'ready-to-spray' en heeft een uitstekende dekking. Deze Spray kwaliteit heeft een schrobvastheid klasse 1. De speciale samenstelling van de Spray Mat S1 zorgt in elk geval voor een egaal eindresultaat zonder aanzetten of baanvorming.

TOEPASSING

Azet Spray Mat S1 wordt binnen toegepast op wanden en plafonds van o.a. stukadoorswerk, gipskartonplaten, metselwerk en beton. De ondergrond dient droog, draagkrachtig, stof- en vetvrij te zijn.

VOORBEHANDELING

- Losse delen en bladders geheel verwijderen.
- Vuile en vette ondergronden wassen met Azet Expo.
- Poederende ondergronden / veegvaste muurverflagen afwassen tot deze niet meer afgeven en vervolgens de ondergrond fixeren.
- Op ondergronden die vervuild zijn door nicotine-aanslag adviseren wij de isolerende muurverf Azet Aqua Inova.
- Zeer sterk zuigende en/of poreuze ondergronden kunnen worden voorbehandeld met Azet Grondering-W of Azet Dekkende Voorstrijk.
- Niet voldoende zuigende ondergronden vooraf schuren.

VERWERKING

Azet Spray Mat S1 wordt aangebracht met een Airless spuit. Het mooiste spuitresultaat wordt gealiseerd met Low Pressure spuittips. Lucht-ondersteuning of verwarmd spuiten is niet nodig. Op eerder behandelde ondergronden is één laag Spray Mat S1 vaak voldoende (afhankelijk van de kleur en mate van vervuiling). Op onbehandelde ondergronden worden twee lagen aangebracht. Twee lagen op één dag aanbrengen is mogelijk als de werkingsvoorwaarden goed in acht worden genomen. De eerste laag moet droog zijn voordat de tweede laag wordt aangebracht. We adviseren om de eerste laag niet te dik te spuiten. De droogtijd tussen de lagen is sterk afhankelijk van de luchtvochtigheid in de ruimte. Ventilatie na het aanbrengen van de eerste laag zal de droogtijd aanzienlijk versnellen. Door de mate van de Azet Spray Mat S1 is het achteraf 'bijwerken' van beschadigingen in de meeste gevallen zeer goed mogelijk.



SPRAY MAT S1

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingsvoorwaarden

omgevings- en ondergrondtemperatuur minimaal 6°C
relatieve luchtvochtigheid (RLV) maximaal 85%

Verduunning

RLV meten voor aanvang van de werkzaamheden **én** voordat de 2e laag wordt aangebracht!
niet verdunnen

Verwerkingsgereedschap

Airless spuit met Low Pressure spuittip
Algemeen advies afhankelijk van type pomp:
Wagner HEA 515 / 100-120 bar
Wagner HEA 517 / 120-150 bar
Graco LP 515 / 100-120 bar
Graco LP 517 / 120-150 bar
6 - 8 m²/ltr.

Rendement

Schrobvastheid klasse

Dekking

Matheid

Volgens EN 13300 klasse 1
klasse 1 volgens EN 13300 bij een rendement van 7 m²/ltr.
Ultramat volgens EN 13300 / 1,6 Gloss-Units bij 85 graden

PRAKTISCHE INFORMATIE

Reiniging gereedschap

direct na gebruik met water

Opslag

vorstvrij

Houdbaarheid

minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking

Verpakking

10 liter emmers

Kleur

selectie van lichte kleuren (kleuren vóór verwerking controleren)

Veiligheid

raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Spray Mat S1.

