

PICTORMAT

Azet Pictormat is een water verdunbare muurverf op basis van een gesilaniseerde acrylaat-dispersie. Eenmaal op de ondergrond wordt een weerbestendige siliconenhars gevormd. Een bijzonder kenmerk van deze muurverf is het zeer hydrofobe (waterafstotende) karakter terwijl de muurverflaag waterdamp doorlatend is.

De speciale combinatie van bindmiddelen zorgt ervoor dat de muurverf vrijwel geen vocht opneemt en het eventuele vocht in de ondergrond kan verdampen wat resulteert in drie unieke productvoordelen die kenmerkend zijn voor Azet Pictormat.

1. De gevel wordt nauwelijks nat en is dus na een regenbui ook weer zeer snel droog zodat algen, mos en schimmels vrijwel geen mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen.
2. Gevels die behandeld zijn met Azet Pictormat blijven langer schoon. De bijzondere oppervlaktestructuur van de muurverf zorgt ervoor dat vuildeeltjes en waterdruppels nauwelijks hechten aan de gevel. Regendruppels rollen als pareltjes langs de gevel en nemen de vuildeeltje met zich mee.
3. Een ander voordeel van het ademende en waterafstotende karakter van de muurverf is dat "bladderen" als gevolg van vocht onder de verflaag vrijwel uitgesloten is.

Azet Pictormat is bovendien alkaliresistent, UV bestendig, spanningsarm en heeft een hoog dekkende vermogen.

TOEPASSING

Azet Pictormat wordt buiten toegepast op ondergronden waar een afwerking is gewenst die mat en ademend is en die de ondergrond droog en schoon houdt. Ondergronden die o.a. geschikt zijn om met deze muurverf behandeld te worden zijn: beton, metselwerk, oude sili-caat en dispersie muurverflagen en kunsthars sierpleisters. Pictormat is uitermate geschikt voor op objecten met na-geïsoleerde gevels.

Binnen wordt Pictormat ingezet op plaatsen waar een grote dampdoorlaatbaarheid van de muurverf van belang is, bijvoorbeeld in kelders. Azet Pictormat mag niet toegepast worden op elastische en/of zeer thermoplastische ondergronden zoals scheur overbruggende verfsystemen.

VOORBEHANDELING

- Losse delen, bladders en mos geheel verwijderen.
- Indien nodig de gevel besproeien met een alg en mos verwijderaar en minimaal 24 uur laten inwerken.
- Het gehele oppervlak reinigen met een stoomcleaner.
- Noodzakelijke reparaties, zoals gebrekkige voegen, uitvoeren en deze goed laten drogen.
- Sterk zuigende en/of poederende ondergronden en reparatieplekken voorzien van een laag **Azet Grondering W**.

VERWERKING

Azet Pictormat wordt aangebracht op een droge en schone ondergrond. Voor gebruik goed roeren. Twee lagen Pictormat aanbrengen met een droogtijd tussen de twee lagen van minimaal 12 uur. De eerste laag met 5 – 10% schoon water verdunnen. Tweede laag altijd onverdund aanbrengen. Indien de temperatuur laag is en/of de luchtvochtigheid hoog, dan moet rekening worden gehouden met een langere droogtijd van de eerste laag.

Belangrijk:

Pictormat kan een licht etsende werking kan hebben op onderdelen die niet behandeld hoeven te worden. Besteed daarom om veel aandacht aan het afdekken/afplakken van ramen, kozijnen, deuren, onderdorpels, hang- en sluitwerk, etc.



PICTORMAT

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingsvoorwaarden	: omgevings- en ondergrondtemperatuur minimaal 2°C
Verdunning	: water
Verwerkingsgereedschap	: kwast/roller - 1e laag 5 - 10% verdunnen : airless-spuit - maximaal 10% verdunnen
Toevoegingen	: Azet Pictormat mag met geen enkel ander product gemengd worden
Rendement	: 5 - 6 M2 per liter
Overschilderbaar	: na 12 uur

PRAKTISCHE INFORMATIE

Reiniging gereedschap	: direct na gebruik met water
Opslag	: koel maar wel vorstvrij
Houdbaarheid	: 1 jaar in ongeopende originele verpakking
Verpakking	: emmers van 5 en 10 liter
Kleur	: leverbaar in wit en een selectie van lichte kleuren (kleuren vóór de verwerking controleren) : Nooit zelf (universele) kleur mengpasta's toevoegen.
Veiligheid	: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Pictormat.

