

Verwerkingsinstructie

Azet vloerprimer VP-720

2K EP/OV



Azet vloerprimer VP-720 EP/OV is een oplosmiddelvrije 2 componenten epoxy primer. Raadpleeg het technische informatieblad voordat je het product gaat verwerken. Zorg voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen zodat je veilig kunt werken. Het opvolgen van onderstaande instructies helpt bij het bereiken van een optimaal resultaat; het technische informatieblad blijft te allen tijde leidend!

Laat je vooraf door ons adviseren over de juiste voorbehandeling van de vloer!

- Controleer of alle verpakkingen met de componenten A en B aanwezig zijn.
- Het is van belang dat je de door ons geadviseerde hoeveelheden volledig verwerkt op de vloer. Het verbruik is 300 gr.- 500 gr. / per m². Bekijk dus vooraf goed hoeveel je met iedere verpakking kunt rollen.
- Voeg component 'A' en component 'B' bij elkaar en meng deze geleidelijk gedurende minimaal drie minuten met een spindel in een boormachine op een laag toerental. Gooi de gemengde vloerprimer vervolgens over in een werkemmer, meng deze nogmaals kort door.
- De gemengde primer mag niet verdund worden!
- De gemengde primer rol je met een nylon roller met een poolhoogte van ongeveer 13 mm. Bij een grote vloer vervang je de roller als je hem een uur hebt gebruikt.
- Zorg voor een zeer geringe ventilatie tijdens de verwerking van de primer.

De 'potlife' (de tijd dat je de gemengde primer kunt verwerken) bedraagt ca. 30 minuten bij 10 °C en 20 minuten bij 20 °C. Na deze tijd mag de primer niet meer verwerkt worden!!

Temperatuur van het materiaal en de ondergrond : minimaal 10°C

Omstandigheden bij het aanbrengen : minimaal 10°C / maximaal 80% R.V.

Overschilderbaar (de primer is glanzend na droging) : na minimaal 16 uur maar binnen 24 uur.

Als de primer na 24 uur wordt overgeschilderd dan dient de glanzende laag te worden geschuurd voordat de afwerklaag wordt aangebracht.