

INTEGRA MATLAK PU/AC

Integra Matlak PU/AC is een watergedragen aflak op basis van een polyurethaan/acrylaat bindmiddel. Deze aflak laat zich prettig verwerken en vloeit uitstekend. Integra Matlak PU/AC is slijt- en krasvast en niet vergelend.

TOEPASSING

Integra Matlak PU/AC wordt binnen toegepast op hout, steen, pleiterwerk, asbestcement en harde plastics voorzien van een geschikte grondlak/primer. Op goed hechtende oude verflagen kan Matlak PU/AC, na reinigen en schuren, direct worden aangebracht.

VOORBEHANDELING

- * Slecht hechtende oude verflagen verwijderen.
- * Ondergrond reinigen/ontvetten met Azet Expo.
- * Nawassen met schoon water.
- * Kale delen gronden.
- * Ondergrond mat schuren en stofvrij maken.

VERWERKING

Voor gebruik goed roeren. Het hout dient voor het schilderen goed droog te zijn. Het aanbrengen van de geadviseerde laagdikte zorgt voor een optimale vloeïng. Primer/grondlak altijd afwerken met 2 lagen Integra Matlak PU/AC.



INTEGRA MATLAK PU/AC

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingsvoorwaarden	omgevingstemperatuur minimaal 10°C /R.V. < 75% vochtgehalte in het hout < 20%
Vaste stof gehalte	± 49% (gewicht)
Laagdikte	droog: 35 - 40 micrometer = nat 90 - 100 micrometer
Verdunning	met schoon water max. 10% (spuit)
Verwerkingsgereedschap	Acryl-kwast, kortharige lakroller of Aircoat spuit - spuitdruk 50-70 bar - spuitnozzle 0,09—0,011 inch - luchtdruk 2½ bar
Rendement	10 m2 per ltr b
Stofdroog	na 1 uur
Overschilderbaar	na 8 uur

PRAKTISCHE INFORMATIE

Reiniging gereedschap	met water en zeep direct na gebruik.
Opslag	Vorstvrij bewaren
Houdbaarheid	minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking
Verpakking	0,5 - 1 - 2½ liter blikken.
Kleur	wit en vrijwel alle kleuren via het Azet kleurmengsysteem
Veiligheid	raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Integra Matlak PU/AC.

