

INTEGRA SPRAY ZG PU/AC

Integra Spray ZG PU/AC is een watergedragen aflak spray op basis van een polyurethaan/acrylaat bindmiddel. Deze aflak laat zich goed verwerken met Aircoat/Airmix spuitapparatuur. Is slijtvast en niet vergelend.

TOEPASSING

Integra Spray ZG aflak voor een minder milieubelastende eindlaag op een voorbehandelde ondergrond van hout, staal, kunststof e.d. toepassen op oude alkydverf ondergrond, op Integra grondlak of Integra hechtprimer.

VOORBEHANDELING

- * Slecht hechtende oude verflagen verwijderen.
- * Ondergrond reinigen/ontvetten met Azet Expo.
- * Nawassen met schoon water.
- * Kale delen gronden.
- * Ondergrond mat schuren en stofvrij maken.

VERWERKING

Voor gebruik goed roeren. Het hout dient voor het schilderen goed droog te zijn. Het aanbrengen van de geadviseerde laagdikte zorgt voor een optimale vloeijing. Deze lak is speciaal ingesteld voor verwerking met Aircoat/Airmix spuitapparatuur. Een natte laagdikte van 100 μ zorgt voor een mooie vloeijing. In sommige gevallen is het mogelijk een grotere laagdikte (tot 200 μ) aan te brengen..



INTEGRA SPRAY ZG PU/AC

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingsvoorwaarden	omgevingstemperatuur bij 15° en max. 24°C:
Vaste stof gehalte	ca. 37 gewicht%
Laagdikte	droog: 35 - 40 micrometer = nat 80 - 100 micrometer
Verdunning	met schoon water max. 3%
Verwerkingsgereedschap	Aircoat/Airmix spuit <ul style="list-style-type: none">- spuitdruk 50-70 bar- spuitnozzle 0,011—0,013 inch- luchtdruk 1,5-2 bar : Airless <ul style="list-style-type: none">- spuitnozzle 0,011—0,013 : Airless Fine Finish <ul style="list-style-type: none">- spuitnozzle 0,010—0,012
Rendement	10-12 m ² per ltr bij 80/100 µm natte verffilm.
Stofdroog	stofdroog na ca. 30 minuten (bij 20°C, 90 mµ nat en 65% RV)
Overschilderbaar	over(spuits)childerbaar na ca. 4 - 5 uur

PRAKTISCHE INFORMATIE

Reiniging gereedschap	met water en zeep direct na gebruik.
Opslag	Vorstvrij bewaren
Houdbaarheid	minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking
Verpakking	2,5 liter blik
Kleur	wit en vrijwel alle kleuren via het Azet kleurmengsysteem
Veiligheid	raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Integra Spray ZG PU/AC

