

# INTEGRA ZIJDEGLANSLAK PU/AC

**Integra Zijdeglanslak PU/AC is een watergedragen aflag op basis van een polyurethaan/acrylaat bindmiddel. Deze aflag laat zich prettig verwerken en vloeit uitstekend. Integra Zijdeglanslak PU/AC is slijt- en krasvast en niet vergelend.**

## TOEPASSING

Integra Zijdeglanslak PU/AC wordt binnen toegepast op hout, steen, pleiterwerk, asbestcement en harde plastics voorzien van een geschikte grondlak/primer. Op goed hechtende oude verflagen kan Zijdeglanslak PU/AC, na reinigen en schuren, direct worden aangebracht.

## VOORBEHANDELING

- \* Slecht hechtende oude verflagen verwijderen.
- \* Ondergrond reinigen/ontvetten met Azet Expo.
- \* Nawassen met schoon water.
- \* Kale delen gronden.
- \* Ondergrond mat schuren en stofvrij maken.

## VERWERKING

Voor gebruik goed roeren. Het hout dient voor het schilderen goed droog te zijn. Het aanbrengen van de geadviseerde laagdikte zorgt voor een optimale vloeijing. Primer/grondlak altijd afwerken met 2 lagen Integra Zijdeglanslak PU/AC.



# INTEGRA ZIJDEGLANSLAK PU/AC

## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Verwerkingsvoorwaarden</b>	omgevingstemperatuur minimaal 10°C /R.V. < 75% vochtgehalte in het hout < 20%
<b>Vaste stof gehalte</b>	± 51% (gewicht)
<b>Laagdikte</b>	droog: 30 - 40 micrometer = nat 90 - 100 micrometer
<b>Verdunning</b>	met schoon water max. 10% (spuit)
<b>Verwerkingsgereedschap</b>	Acryl-kwast, kortharige lakroller of Aircoat spuit - spuitdruk 50-70 bar - spuitnozzle 0,09—0,011 inch - luchtdruk 2½ bar
<b>Rendement</b>	10 m2 per ltr
<b>Stofdroog</b>	na 1 uur
<b>Overschilderbaar</b>	na 4 uur

## PRAKTISCHE INFORMATIE

<b>Reiniging gereedschap</b>	met water en zeep direct na gebruik.
<b>Opslag</b>	Vorstvrij bewaren
<b>Houdbaarheid</b>	minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking
<b>Verpakking</b>	0,5 - 1 - 2½ liter blikken.
<b>Kleur</b>	wit en vrijwel alle kleuren via het Azet kleurmengsysteem
<b>Veiligheid</b>	raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Integra Zijdeglanslak PU/AC

