

# INTEGRA GLANSLAK PU/AC

**Integra Ganslak PU/AC is een watergedragen aflak op basis van een polyurethaan/acrylaat bindmiddel. Deze lak aat zich pre"ng verwerken en vloeit uitstekend. Integra Glanslak PU/AC is slijt- en krasvast en niet vergelend.**

## TOEPASSING

Integra Glanslak PU/AC wordt binnen toegepast op hout, steen, pleiterwerk, asbestcement en harde plastics voorzien van een geschikte grondlak/primer. Op goed hechtende oude verflagen kan Glanslak PU/AC, na reinigen en schuren, direct worden aangebracht.

## VOORBEHANDELING

- Slecht hechtende oude verflagen verwijderen
- Ondergrond reinigen/ontvetten met Azet Expo.
- Nawassen met schoon water.
- Kale delen gronden
- Ondergrond mat schuren en stofvrij maken.

## VERWERKING

Voor gebruik goed roeren. Het hout dient voor het schilderen goed droog te zijn. Het aanbrengen van de geadviseerde laagdikte zorgt voor een optimale vloeijing. Primer/grondlak altijd fwerken met 2 lagen Integra Glanslak PU/AC.



# INTEGRA GLANSLAK PU/AC

## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Verwerkingsvoorwaarden</b>	omgevingstemperatuur minimaal 7°C /R.V. < 75% vochtgehalte in het hout < 20%
<b>Verduunning</b>	met schoon water, maximaal 10% (spuit)
<b>Verwerkingsgereedschap</b>	acryl-kwast , kortharige lakroller of aircoat-spuit <ul style="list-style-type: none"><li>- spuitdruk 50-70 bar</li><li>- spuinozzle 0,09 - 0,11 inch</li><li>- luchtdruk 2,5 bar</li></ul>
<b>Rendement</b>	10 m <sup>2</sup> /ltr.
<b>Stofdroog</b>	Na 1 uur
<b>Overschilderbaar</b>	Na 4 uur

## PRAKTISCHE INFORMATIE

<b>Reiniging gereedschap</b>	met water en zeep direct na gebruik
<b>Opslag</b>	vorstvrij bewaren
<b>Houdbaarheid</b>	minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking
<b>Verpakking</b>	1 en 2,5 liter blikken
<b>Kleur</b>	wit en vrijwel alle kleuren via het Azet kleurmengsysteem
<b>Veiligheid</b>	raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Integra Glanslak PU/AC.

