

INTEGRA GRONDLAK PU/AC

Integra Grondlak PU/AC is een watergedragen grondlak op basis van een polyurethaan/acrylaat bindmiddel. Deze grondlak laat zich pre!g verwerken en hee" een goede vloeing. Integra Grondlak PU/AC is zeer goed schuurbaar. Overschilderbaar met watergedragen en oplosmiddelhoudende lakken.

TOEPASSING

Integra Grondlak PU/AC wordt binnen toegepast op hout. Op andere ondergronden adviseren wij de Integra Hechtprimer toe te passen. Oude verflagen kunnen, na reinigen en schuren, direct worden overgeschilderd met Integra (zijde)glanslak PU/AC.

VOORBEHANDELING

- * Slecht hechtende oude verflagen verwijderen.
- * Ondergrond reinigen/ontvetten met Azet Expo.
- * Nawassen met schoon water.
- * Ondergrond schuren en stofvrij maken.

VERWERKING

Voor gebruik goed roeren. Het hout dient voor het schilderen goed droog te zijn. Indien de kans op doorbloeden aanwezig is, dan eerst een isolerende grondlak aanbrengen. Het aanbrengen van de geadviseerde laagdikte zorgt voor een optimale vloeing.



INTEGRA GRONDLAK PU/AC

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingsvoorwaarden

omgevingstemperatuur minimaal 8°C /R.V. < 85%
vochtgehalte in het hout < 20%

Vaste stof gehalte

± 58% (gewicht)

Laagdikte

droog: 25 - 35micrometer = nat 70 - 80 micrometer

Verdunning

met schoon water max. 10% (spuit)

Verwerkingsgereedschap

Acryl-kwast, kortharige lakroller of Aircoat spuit

- spuitdruk 50-70 bar
- spuitnozzle 0,09—0,011 inch
- luchtdruk 2½ bar

Rendement

9 m² per ltr

Stofdroog

na 1 uhr

Overschilderbaar

na 4 uur met watergedragen lakken en na 16 uur met oplosmiddelhoudende lakken.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Reiniging gereedschap

met water en zeep direct na gebruik.

Opslag

Vorstvrij bewaren

Houdbaarheid

minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking

Verpakking

1 - 2½ liter blikken.

Kleur

wit en vrijwel alle kleuren via het Azet kleurmengsysteem

Veiligheid

raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Integra Grondlak PU/AC

